

## 中孔拟薄水铝石

### GH-PB-QZ

该拟薄水铝石具有中等孔容，是我们氧化铝催化剂载体最常用的原料之一。

#### 亮点：

- > 相对经济的价格
- > 常作为氧化铝催化剂载体原料
- > 客户的常见选择

指标	范围
SiO <sub>2</sub>	0.005-0.015%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.005-0.015%
Na <sub>2</sub> O	0.03-0.1%
孔容	0.68-0.75ml/g
比表面	260-300 m <sup>2</sup> /g
干基	≥68%