

## 大孔低硫拟薄水铝石

### GH-PB-LXD

该拟薄水铝石具有大孔容低硫含量的特点, 是我们氧化铝催化剂载体最常用的原料之一。

#### 亮点:

- >低硫含量
- >大孔容
- >常作为氧化铝催化剂载体原料

指标	范围
SiO <sub>2</sub>	0.01-0.03%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.008-0.012%
Na <sub>2</sub> O	0.03-0.05%
SO <sub>4</sub>	≤0.01%
孔容	0.9-1.1ml/g
比表面	270-300 m <sup>2</sup> /g
孔径	10-15 nm
干基	≥68%
紧堆比重	0.2-0.3 kg/L