

## **GH-PB-XKT 高纯小孔拟薄水铝石**

该拟薄水铝石具有极高的纯度，其纯度已达到国外高端产品同等水平。广泛应用于高端加氢催化剂载体生产、环保材料添加剂等。

指标	结果
孔容	0.45-0.55ml/g
比表面	>200 m <sup>2</sup> /g
孔径	<14nm
分散性	≥98%
Si	<80ppm
Ca	<80ppm
Na	<80ppm