

GH-PB-YT262 小孔拟薄水铝石

该拟薄水铝石用量大,可广泛应用于多种大宗氧化铝催化剂载体制作。该产品为我公司氧化铝载体产品主要原料之一。

指标	范围
孔容 ml/g	0.3-0.5
比表面 m ² /g	250-280
灼减 (%)	34-40
SiO ₂ (%)	0.05-0.2
Fe ₂ O ₃ (%)	0.01-0.03
Na ₂ O (%)	0.15-0.3
胶溶指数 (%)	95-98